



Referentie	Wood Top WSB
Omschrijving	Transparante, brandvertragende vernis bestaande uit een schuimvormende basis (Amotherm Wood WSB) en een beschermende afwerking (Amotherm Wood Top WSB).
Toepassingen	Eindlaag die de integriteit van Amotherm Wood WSB verzekert, en die het systeem de noodzakelijke bescherming tegen vochtigheid, condens en/of milieuvcontreinigende stoffen biedt. Het gebruik van andere eindlagen kan de prestaties van het systeem beïnvloeden.
Samenstelling	Acrylharsen in solvent
Ondergrond	Hout of houtderivaten voor <u>binnen gebruik</u> beschermd met Amotherm Wood WSB.
Kleur	Transparante, matte eindlaag.

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid 0.90 ± 0.02 kg/l

Droogtijd Droogtijd (150 µ droog)

Op het oppervlak	In de diepte
4-6 uur	24-36 uur

Glansgraad Mat (7%-10%)

Vaste stof in gewicht 43-45%

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Applicatiemethode	Rol, borstel of airless				
Aanbevolen laagdikte	<table border="1"><tr><td>Brandreactieklasse B-s1, do</td><td>100 g/m²</td></tr><tr><td>Brandweerstand</td><td>100 g/m²</td></tr></table>	Brandreactieklasse B-s1, do	100 g/m ²	Brandweerstand	100 g/m ²
Brandreactieklasse B-s1, do	100 g/m ²				
Brandweerstand	100 g/m ²				
Applicatie	Minstens 24h na aanbrengen van Amotherm Wood WSB, aanbrengen van 1 laag 100-120 g/m ² met rol, borstel of airless. <u>Opmerking:</u> Verkeerde applicatie van de Amotherm Wood Top WSB kan leiden tot negatieve esthetische effecten, zoals een melkachtig uiterlijk en/of een plakkerig oppervlak. Deze negatieve esthetische effecten zullen de doeltreffendheid van het aangebracht systeem niet beïnvloeden.				
Verdunning	Klaar voor gebruik.				
Materiaalreiniger	Thinner 41 of thinner 118				
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 70% RV Minimum +15°C				

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Vorbereiding	Aanbrengen op hout voorbehandeld met Amotherm Wood WSB.
---------------------	---------------------------------------------------------

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Amotherm Wood WSB	180 g/m ²
2 ^e laag	Amotherm Wood WSB	180 g/m ²
3 ^e laag	Amotherm Wood Top WSB	100 g/m ²

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	> 30°C
Verpakking	9 kg

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities 12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.
Binnen opslaan bij normale temperatuur. Vorstvrij bewaren

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 17/01/2019

Versie: Top WSB.03.NL