



Référence	HO15
Description	Couche de fond antirouille synthétique.
Usage	Couche de fond et intermédiaire antirouille pour la protection de charpentes métalliques. Bon pouvoir pénétrant sur des surfaces dérouillées manuellement. Séchage rapide. Pigments anticorrosion sans plomb.
Composition	Résine synthétique, pigments oxydes, Phosphate de Zinc, White spirit.
Support	Acier
Couleur	Rouge brun

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.400 kg/l

Temps de séchage Temps de séchage (40 µ sec)

Hors poussière	Hors collant	Recouvrable
		Minimum
1 heure	3 heures	24 heures

Extrait sec en volume ± 57%

Rendement théorique Pour 40 µ sec: 14.5 m²/litre

COV 335 g/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Rouleau	Brosse
	Film sec (μ)	40	40
Diluant	White Spirit	Rouleau	Brosse
	%	0-5	0-5
Nettoyage du matériel	White Spirit		
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.		
Humidité relative et température ambiante	Maximum 75% HR Minimum +10°C		

SUPPORT

Préparation	Acier Dégraisser et éliminer les impuretés, grenailage Sa 2,5 et dépolir le support. Sur les parties nettoyées à la main St3 il est à conseiller d'appliquer la première couche à la main afin d'obtenir une bonne pénétration de la peinture.
Température maximale sèche de service	80°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Rust Aid HO15	40 μ
2 ^e couche	Metafix Intermédiaire G111	40 μ
3 ^e couche	Metafix Finish G8	40 μ

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C Entre 21°C et 55°C

Emballage 5kg

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 2 ans sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : HO15.01.FR

aalterpaint.be

VENECOLAAN 8, IZ LAKELAND, B-9880 AALTER, INFO@AALTERPAINT.BE, T +32 9 374 17 65, F +32 9 374 56 43