



Référence	2425
Description	Couche de protection à base de copolymères vinyliques et de fer micacé.
Usage	Protection de l'acier galvanisé à chaud tel que pylônes pour lignes électriques à haute tension, conduites électriques pour chemin de fer, etc. Le système RUSTOGALV présente une bonne résistance aux vapeurs corrosives. Bonne résistance aux conditions climatiques. Bonnes propriétés anticorrosion dû à la structure lamellaire du fer micacé.
Homologations	RUSTOGALV MIO 2425 répond aux exigences de la société ELIA.
Composition	Copolymère vinylique, Fer Micacé, poudre d'Aluminium, hydrocarbures aromatiques.
Support	Acier galvanisé à chaud, traité avec un primaire adéquat .
Couleur	Fer micacé, plusieurs teintes possibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité $\pm 1.36 \text{ kg/l}$

Temps de séchage Temps de séchage (50 μ sec)

Sec	Recouvrable
	Minimum
$\pm 2 \text{ heures}$	8 heures

Extrait sec en volume $\pm 33\%$

Rendement théorique Pour 50 μ sec: 6,6 m²/litre

COV $\pm 600 \text{ g/litre}$

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Brosse/Rouleau	Pistolet airless
	Sec (μ)	60-80	60-80
Dilution	Thinner 3006	Brosse/Rouleau	Pistolet airless
	%	0-2	0-5
Nettoyage du matériel	Thinner 3006		
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.		
Humidité relative et température ambiante	Maximum 80% HR Minimum +5°C		

SUPPORT

Préparation	Le support doit être propre et sec, exempt de poussière, graisse et autres impuretés.
Température maximale sèche de service	60°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	RUSTOGALV PRIMER MIO 1354	60μ
2 ^e couche	RUSTOGALV MIO 2425	60μ

LES DONNEES DE SECURITE

Point éclair °C	> 21°C
-----------------	--------

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage	12 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.
------------------------	---

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 16/10/2020
Version : 2425.02.Fr