



Referentie	2425
Omschrijving	Beschermingslaag op basis van vinylcopolymeren en ijzerglimmer.
Toepassingen	Bescherming van thermisch verzinkt staal, o.a. pylonen, palen, profielen, vangrails, dakgoten enz.... Het RUSTOGALV systeem bezit een uitstekende weerstand tegen corrosieve dampen. Zeer goede weerstand tegen weersomstandigheden. Zeer goede corrosieweerstand door lammelaire ijzerglimmer.
Goedkeuringen	De Rustogalv MIO 2425 beantwoordt aan de eisen van ELIA.
Samenstelling	Vinylcopolymeer – IJzerglimmer – Aluminiumpoeder – Vulstoffen – Aromatische koolwaterstoffen
Ondergrond	Thermisch verzinkt staal + aangepaste primer
Kleur	IJzerglimmer, verschillende kleuren mogelijk

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.36 kg/l

Droogtijd Droogtijd (50 µ droog)

Stofdroog	Overschilderbaarheid
	Minimum
± 2 uur	8 uur

Vaste stof in volume ± 33%

Theoretisch rendement Voor 50 µ droog: 6,6 m²/liter

VOC ± 600 g/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol/borstel	Airless pistool
	Droog (μ)	60-80	60-80
Verdunning	Thinner 3006	Rol/borstel	Airless pistool
	%	0-2	0-5
Materiaalreiniger	Thinner 3006		
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt		
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 80% RV		
	Minimum +5°C		

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Voorbereiding	De ondergrond moet zuiver, ontvet, zonder stof of andere verontreinigingen zijn..
Maximale bedrijfstemperatuur	60°C
- Droge warmte	

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Rustogalv primer MIO 1354	60 μ
2 ^e laag	Rustogalv MIO 2425	60 μ

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt (°C)	> 21°C
---------------	--------

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities	12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking. Temperatuur tussen 5°C en 35°C.
-----------------	--

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 16/10/2020

Versie: 2425.03.NL