

Rustogalv Primer MIO 1354



Referentie	1354
Omschrijving	Roestwerende primer op basis van vinylcopolymeren, zinkfosfaat en ijzerglimmer.
Toepassingen	Bescherming van thermisch verzinkt staal zoals hoogspanningsmasten, palen, profielen, vangrails, enz. Rustogalv Primer MIO 1354 mag ook op ijzerhoudend materiaal aangebracht worden. Rustogalv Primer MIO 1354 beantwoordt aan de eisen van ELIA.
Samenstelling	Vinylcopolymeer, zinkfosfaat, ijzerglimmer, aluminiumpoeder, aromatische koolwaterstoffen.
Ondergrond	Warmverzinkt staal
Kleur	Meerdere kleuren mogelijk.

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.30 kg/l

Droogtijd

Droogtijd (50 µ droog)

Droog	Overschilderbaarheid
	Minimum
± 2 uur	8 uur

Vast stof in volume ± 35%

Theoretisch rendement Voor 50 µ droog: 7 m²/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol/borstel (klaar voor gebruik)
	Droog (μ)	50-80
Materiaalreiniger	Thinner 2	
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt	
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 80% RV	
	Minimum +5°C	

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Voorbereiding	De ondergrond moet droog en zuiver zijn, vrij van stof, vet of andere onzuiverheden. Op oud thermisch verzinkt staal, de zouten verwijderen door borstelen met water, vervolgens afspoelen met water. De plaatsen waar roest aanwezig is zullen volledig ontroest, ontstoft en bijgewerkt worden met APECOAT PRIMER E-ALU.
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	60°C

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	RUSTOGALV PRIMER MIO 1354
2 ^e laag	RUSTOGALV MIO 2425

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	> 21°C
Verpakking	20 liter

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities	12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking. Temperatuur tussen 5°C en 35°C.
------------------------	--

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid inroepen. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 11/04/2019
Uitgave: 1354.02.NL