

Rustogalv Primer Mio 1354



Référence	1354
Description	Primaire anticorrosion à base de copolymères vinyliques, de phosphate de zinc et de fer micacé.
Usage	Protection de l'acier galvanisé à chaud tel que pylônes pour lignes électriques à haute tension, conduites électriques pour chemin de fer, etc. Le RUSTOGALV PRIMER MIO 1354 peut également s'appliquer sur des métaux ferreux. Le RUSTOGALV PRIMER MIO 1354 répond aux exigences de la société ELIA.
Composition	Copolymère vinylique, Phosphate de Zinc, Fer Micacé, poudre d'Aluminium, hydrocarbures aromatiques.
Support	Acier galvanisé à chaud.
Couleur	Plusieurs teintes possibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.30 kg/l

Temps de séchage Temps de séchage (50 µ sec)

Sec	Recouvrable
	Minimum
± 2 heures	8 heures

Extrait sec en volume ± 35%

Rendement théorique Pour 50 µ sec: 7 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

Rustogalv Primer Mio 1354

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Brosse/Rouleau (prêt à l'emploi)
	Sec (μ)	50-80
Nettoyage du matériel	Thinner 3006	
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 80% HR	
	Minimum +5°C	

SUPPORT

Préparation	Le support doit être propre et sec, exempt de poussière, graisse et autres impuretés. Sur du galvanisé ancien, éliminer les sels à l'eau et à la brosse, ensuite rincer à l'eau claire. Enlever la rouille des parties corrodées, dépeussier et appliquer des retouches de APECOAT PRIMER E-ALU.
Température maximale sèche de service	60°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	RUSTOGALV PRIMER MIO 1354
2 ^e couche	RUSTOGALV MIO 2425

LES DONNEES DE SECURITE

Point éclair °C	> 21°C
Emballage	20 litres

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 12 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 16/10/2020

Version : 1354.04.Fr