



Aalterpaint

TECHNISCHE FICHE

Wegenverf ongepareld geel BV20-1021



Referentie	BV20-1021 (C2507Z)
Omschrijving	Loodvrije ongeparelde wegenverf.
Toepassingen	Wegenverf voor de wegmarkering van wegen in asfalt en beton. Sneldrogend. Goede slijtvastheid. Toepasbaar met airspray en airless apparatuur.
Samenstelling	Vinylcopolymeren – Synthetische harsen - Loodvrije pigmenten - Vulstoffen
Ondergrond	Asfalt, beton.
Kleur	Geel (± ral 1021)

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid	± 1.240 kg/l		
Droogtijd	600 gr/m ² <table border="1"><tr><td>Droog volgens ASTM D711</td></tr><tr><td>< 25 min</td></tr></table>	Droog volgens ASTM D711	< 25 min
Droog volgens ASTM D711			
< 25 min			
Vaste stof in gewicht	± 65%		
Theoretisch rendement	Voor 210 µ droog: 600 gr/m ²		

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Borstel	Airless - Airspray
	Droog	200	200
		Voor kleine oppervlakken	
Verdunning	Thinner 135 of thinner 3	Borstel	Airless – Airspray
	%	-	0-5
Materiaalreiniger	Thinner 135 of thinner 3		
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt		
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 85% RV Minimum +5°C		

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Vorbereiding	Beton - asfalt De ondergrond moet zuiver, ontvet, zonder mos, melkhuid of andere verontreiniging zijn.
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	n.v.t.

SYSTEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Wegenverf ongepareld geel BV20-1021	200 µ
---------------------	--	-------

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	Zie veiligheidsfiche
Verpakking	4 liter, 5kg en 25 kg

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities	12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking, in een overdekte, droge en koele ruimte. Temperatuur tussen 5°C en 35°C.
-----------------	---

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 04/01/2018

Uitgave: BV20.01.NL