



Referentie	BV-WIT (C2511Z)
Omschrijving	Sneldrogende witte wegenverf.
Toepassingen	Ongeparelde baanverf voor de markering van wegen in asfalt en beton. Sneldrogend. Goede slijtvastheid. Toepasbaar met airspray en airless apparatuur.
Samenstelling	Titaandioxide – Vulstoffen – Aromaathoudende oplosmiddelen – Vinylcopolymeren – Synthetische harsen
Ondergrond	Asfalt, beton.
Kleur	Wit

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid	± 1.40 kg/l
Droogtijd	Droogtijd (600 gr/m ²) Droog volgens ASTM D711 < 25 min
Viscositeit	± 80 KU
Vaste stof in gewicht	± 70%
Theoretisch rendement	700 à 800 gr/m ² ± 500µ nat

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Airless - Airspray
	Nat	700-800 gr/m ²
Verdunning	Thinner 135 of thinner 3	Airless – Airspray
	%	0-3
Materiaalreiniger	Thinner 135 of thinner 3	
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt	
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 85% RV Minimum +5°C	

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Vorbereiding	Beton - asfalt De ondergrond moet zuiver, ontvet, zonder mos, melkhuid of andere verontreiniging zijn.
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	n.v.t.

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Wegenverf ongepareld wit BV-WIT	700-800 gr/m ²
---------------------	------------------------------------	---------------------------

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	Zie veiligheidsfiche
Verpakking	4 liter en 5 kg

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities	24 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking, in een overdekte, droge en koele ruimte. Temperatuur tussen 5°C en 35°C.
------------------------	---

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 04/01/2018

Uitgave: BV.01.NL